



經濟部標準檢驗局

台北市濟南路一段四號

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324

WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90309003410

受理日期： 99年08月16日

簽發日期： 99年08月26日

實驗室： 第六組

地址： 台北市濟南路1段4號

申請者： 全光武玻璃科技有限公司

地址： 彰化縣芳苑鄉草漢路漢寶段456號

品名： 5m/m 8m/m 10m/m強化玻璃

規格： (空白)

型號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

謝孟傑

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組
組長

謝翰璋 (4)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90309003410

頁次: 共 2 頁, 第 2 頁

申請者: 全光武玻璃科技有限公司

品名: 5m/m 8m/m 10m/m強化玻璃

規格: (空白)

型號: (空白)

受理日期: 99年08月16日

完成日期: 99年08月26日

試驗項目	試驗結果		
	①5mm	②8mm	③10mm
耐衝擊性試驗	未破壞	未破壞	未破壞
破碎試驗(破片數)	67個	88個	78個

試驗說明:

1. 環境條件: $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$; $(65\pm 20)\%RH$
2. 試驗方法: CNS 2218
3. 樣品特性與狀況: (空白)
4. 送試物品品名、規格、型號與取樣者等資料係由申請者提供，
本實驗室僅負責試驗分析。
5. 本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。(電話: 02-23431889)

